

Verwerkingsvoorschriften System Dörr Histoglas monumentendubbelglas

1. uitzetronnen sponning, optimale sponningmaten (sponninghoogte x sponningdiepte):
ruitdikte 10 mm : 10 x 17-18 mm
ruitdikte 11 mm : 10 x 18-19 mm
ruitdikte 12 mm : 10 x 19-20 mm
ruitdikte 13 mm : 10 x 20-21 mm
2. Schilderen van de sponning, hiervoor kunnen zowel watergedragen als oplosmiddelhoudende systemen worden toegepast. Voor het schilderen van de sponningen mogen géén lijnoliehoudende verfsystemen worden gebruikt.
- 2.1 aanbrengen van minstens 2 ontwateringsopeningen, in onderste raamhout gaten van ca. 6-8 mm naar buiten boren.
3. voldoende **Kawo Elastokitt** in sponning aanbrengen (deze kit is volledig overschilderbaar) en vervolgens
4. ruit in de sponning plaatsen, rondom voorzien van hardhouten wiggen en mechanisch zekeren met behulp van rvs glaspennen. Bij aluminium en stalen kozijnen mbv stiften mechanisch zekeren.
De in acht te nemen omtrekspeling voor het glas bedraagt per zijde 1,5 mm (floatglas) tot 2 mm (getrokken glas).
5. De omtrekspeling tussen glas en sponning zonder luchtbellens met **Kawo Elastokitt volspuiten** en 1-2 dagen laten drogen. De Elastokitt gelijkliggend met het glas gladsstrijken
6. enigzins met overmaat aanbrengen van de stoprand en vervolgens met kunststofspatel vormgeven.
De nog vochtige kit absoluut niet met water of zeepsop bewerken.
7. In tegenstelling tot stopverf en de meeste andere kittens is Kawo Elastokitt onderhoudsvrij en hoeft niet noodzakelijkerwijs te worden overschilderd. Wanneer gewenst kan de kit na 16 uur doch uiterlijk binnen 7 dagen worden overschilderd. Wordt op een later tijdstip geschilderd dan dient de kit eerst licht opgeschuurd te worden. Wanneer de kit overschilderd wordt is het aan te bevelen het glas 1-2 mm te overlappen, dit komt de duurzaamheid ten goede.

Elastokitt is met zowel watergedragen als oplosmiddelhoudende systemen overschilderbaar. Bij systemen op basis van lijnolie kunnen hechtingsproblemen ontstaan, daarom wordt bij dergelijke systemen het gebruik van Kawo 2K kit geadviseerd. De 2K kit verdient tevens de voorkeur wanneer het glas niet in de werkplaats maar ter plekke wordt geplaatst. Bij twijfel over compatibiliteit/toepasbaarheid van het verfsysteem gelieve met ons contact op te nemen.

De door ons geadviseerde en toegepaste kittens worden voortdurend getest op verdraagzaamheid.

Wanneer er andere dan door ons voorgeschreven kittens worden gebruikt kan dit tot verdraagzaamheidsproblemen met de randafdichting leiden.

Derhalve vervalt bij het gebruik van alle andere kittens automatisch iedere aanspraak op garantie.

Wanneer men een andere dan de door ons voorgeschreven kit wenst te gebruiken dient men hiervoor altijd schriftelijk goedkeuring te vragen wil men zijn aanspraak op garantie behouden.

De isolatiewaarde van het glas wordt alleen dan behaald wanneer men voorziet in een effectieve kierdichting door middel van bijvoorbeeld een siliconen tochtstrip (vermindering van tocht en verbetering van de geluidsisolatie).

Garantie

De garantietermijn bedraagt 5 jaar (gerekend vanaf leverdatum) en beperkt zich tot de kostenloze levering van vervangend materiaal wanneer het doorzicht van System Dörr Histoglas monumentendubbelglas onder normale omstandigheden belemmerd wordt door condensatie op de glasoppervlakken in de spouw.

Alle overige aanspraken op garantie zijn hiermee uitgesloten.

De garantie geldt uitsluitend wanneer het System Dörr Histoglas monumentendubbelglas als isolerende beglazing voor gebouwen wordt toegepast en de in dit blad vermelde verwerkings- en onderhoudsvoorschriften strikt worden opgevolgd. De visuele beoordeling van het System Dörr Histoglas monumentendubbelglas geschiedt volgens de "Richtlijnen voor beoordeling van de visuele kwaliteit van isolatieglas". Hierbij dient men rekening te houden met het feit dat bij het System Dörr Histoglas monumentendubbelglas glassoorten gebruikt kunnen worden die de optische eigenschappen van oud glas bezitten (bijvoorbeeld: golven, luchtbellens, krasjes e.d.) Daardoor zijn de in deze garantievoorwaarden gestelde criteria niet in ieder geval van toepassing danwel beperkt van toepassing.

Onderhoudscontroleverplichting: Het is absoluut noodzakelijk dat het totale beglazingssysteem (hierbij inbegrepen het kit en verfsysteem) regelmatig, doch minstens 1 x per jaar gecontroleerd wordt op gebreken, wanneer dit niet in acht wordt genomen vervalt iedere aanspraak op garantie.

Aanvullende garantievoorwaarden:

De bij de verwerkingsvoorschriften genoemde tijdsintervallen en uitvoeringsdetails dienen schriftelijk te worden vastgelegd om de functionaliteit van het totale systeem te garanderen.

Versie september 2010